

MARINE LUX WHITE

Scheda Tecnica



MARINE LUX WHITE

Smalto Bianco lucido al solvente

Caratteristiche del prodotto

Smalto lucido al solvente a base di resine alchidiche e uretaniche non ingiallenti con filtri UV di ultima generazione che generano una maggior durata della brillantezza e dei pigmenti nel tempo. Tra le sue caratteristiche: elevata elasticità, forte adesione, elevata resistenza agli agenti atmosferici **anche estremi come gli ambienti marini**, con un essiccazione in tempi brevi che permette di velocizzare il ciclo applicativo.

Tipo di prodotto

Pregiato smalto achidico/uretanico al solvente.

Lavorazione

Si applica a pennello, a rullo e a spruzzo.

Il fondo deve essere asciutto e portante. Temperatura di applicazione ideale + 5 / + 30 ° C, UM max 65% (applicazione airless: pressione:120-150 bar/ugelli 0,09" – 0,13")

Essiccazione a 20° e 65% di umidità relativa

Fuori polvere dopo circa 4 ore

Sovrapplicabile dopo 24 ore

Indicazioni per la lavorazione

Diluizione : 3% max con acquaragia o diluente sintetico

Consumo

(Ca. 100/110 ml/mq. per mano a pennello) (80/90 ml/mq. Rullo e Spruzzo)

I valori di consumo sono soggetti al tipo di supporto ed alle sue caratteristiche, si consiglia una prova sulla superficie da trattare.

Caratteristiche fisiche

Peso specifico : 1,10 Kg/lit

Grado di lucentezza

Bianco Lucido/Brillante, riflessione > 90 Gloss (ASMTD 523)

Colore

Bianco brillante.

Confezioni

Barattoli da: 0,750 - 2,5 lit – 15 lit

MARINE LUX WHITE

Scheda Tecnica



Campo di applicazione

Sono adatti fondi portanti, solidi, asciutti, puliti e trattati con competenza. Idoneo su superfici in legno, metallo.

Lavorazione

L'umidità non deve superare il 12% nei legni di latifoglie e il 15% nei legni di conifera

PREPARAZIONE E PRETRATTAMENTO DEL FONDO

Strutture in legno Nuovo : Applicare una mano di fondo riempitivo e uniformante "Sintofil", ad avvenuta essiccazione carteggiare finemente e pulire dallo spolvero, applicare poi due mani di smalto "Marine Lux White"

Legno vecchio: Levigare vecchi strati di vernice esistenti e applicare due mani di Smalto "Marine Lux White". Eliminare nel caso vecchie vernici non portanti e applicare una mano di fondo "Sintofil" e successivamente due mani di smalto "Marine Lux White"

Ferro : Sgrassare con apposito detergente ed in caso eliminare presenza di ruggine mediante spazzolatura e levigazione ed eventuale sabbiatura fino allo stato argenteo. Procedere poi applicando uno strato di vernice antiruggine preferibilmente ai fosfati di zinco tipo "Sintor-Cof" e successivamente applicare due mani di smalto "Marine Lux White" .

Ferro già verniciato: Levigare tramite carteggiatura il vecchio film di vernice esistente e dopo appropriata pulitura applicare due mani di smalto "Marine Lux White". In caso di vecchi strati non portanti eliminarli e carteggiare finemente e poi procedere con gli stessi criteri del ferro nuovo.

NOTE E AVVERTENZE GENERALI

Attenzione!

Prima di maneggiare il prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Fra di rischio e consigli di prudenza

Infiammabile. Il contatto ripetuto può provocare secchezza e screpolatura della pelle. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non respirare i vapori/aereosol. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Non immettere in canalizzazioni. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta, usare solo in luogo ben ventilato. Può provocare reazioni allergiche.

Lavorazione

Non lavorare a temperatura inferiore a +5°

Stoccaggio

In luogo asciutto, fresco, protetto dal gelo. Chiudere bene le confezioni iniziate.

Pulizia

Subito dopo l'uso con solvente.

Smaltimento

Avviare al riciclaggio solo barattoli completamente vuoti. Contenitori con residui di materiale vanno avviati ad un centro di raccolta per vecchie pitture. Residui di materiale liquido vanno smaltiti.....

Attenzione: La presente scheda tecnica elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell'esperienza. Tuttavia data la molteplicità d'uso del prodotto essi non possono essere vincolanti e l'utilizzatore non può esimersi di usare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d'acquisto.